


# JAGUAR

 2161-2191

Състав

100% Полиестер

Плътност m<sup>2</sup>

310 g/m<sup>2</sup> ± 5%

Ширина

142 ± 3 cm

Тип дамска

тъкана

Група асортимент

дамска



Мартиндейл тест Устойчивост на претриване  
PN-EN ISO 12947-2:2017-02

40 000

B



Устойчивост на завласяване  
PN-EN ISO 12945-2:2002

5

A



Устойчивост на разместване на нишките в шева  
PN-EN ISO 13936-2:2005

3 | warp  
3 | weft

A



Устойчивост на цвета при мокро триене  
PN-EN ISO 105-X12:2016-08

4

A



Устойчивост на цвета при сухо триене  
PN-EN ISO 105-X12:2016-08

3

C



Запалимост с цигара  
PN-EN 1021-1:2014-12

✓

Инструкции за  
поддръжка



1. Нивото на защита Cleanaboo и Cleanaboo+ може да намалее след всяко почистване на тъканта, но процесът не се отразява на външния вид.
2. Съответните партиди тъкани може леко да се различават в нюанса от цветовете, представени в мострата.
3. Toptextil Sp. z o.o. не носи отговорност за механични повреди и такива, които могат да се дължат на неправилна употреба и/или почистване на тъканта.
4. Завласяването и пилингът са причинени от свойствата на тъканта и са невъзможни да се избегнат изцяло. Това е естествен процес, който протича при използване на плата.
5. Поради триенето върху тъканта, оцветителите могат да мигрират от по-тъмни към по-светли тъкани.
6. Дългосрочното излагане на слънчева светлина може да причини обезцветяване.
7. Според стандарта ISO 13936 правилната плътност на шева е 33-35 бода на 10 см плат с минимално разстояние на шева от ръба на плата на най-малко 1,5 см.
8. Приема се, че в зависимост от вида на тъканта, устойчивостта на претриване в рамките на 2000-4000 Мартиндейл цикъла съответства на периода от 1 година на правилното използване на тъканта.