

MAKALU

Състав	100% Полиестер
Плътност m ²	230 g/m ² ± 5%
Ширина	142 cm ± 2 cm
Мартиндейл тест Устойчивост на претриване (ISO 12947-2:2000)	31 500 цикъла
Устойчивост на цвета при триене (ISO 105 X12:2005)	
- Сухо	5
- Мокро	4-5
Устойчивост на цвета към светлина (ISO 105 B02:2014-11 metoda 2)	4
Устойчивост на завласяване (ISO 12945-2:2002)	5
AZO оцветители	Няма
DMF dimethyl fumarate	Няма
Противопожарна защита	Допълнителна услуга
Устойчивост на раздиране	warp 73 N weft 63 N
Устойчивост на разместване на нишките в шева (ISO 13936-2:2005)	warp 1 mm weft 1 mm
Устойчивост на опън	
- по дължина	640 ± 10 N
- в обратна посока	510 ± 10 N



100% RECYKLING
/ 100% RECYCLING

Инструкции за поддръжка:



1. Поради технологични причини, цветът на тъканта може да се различава леко от мострата, представена в каталога
2. Резултатите от тестовете са средните стойности, изчислени от резултатите от теста на няколко проби от плат.
3. Производителят не поема отговорност за вреди поради неправилна употреба, почистване или добавяне на водоустойчивост към материята.
4. Завласяването на тъканите е естествен процес и може да не е напълно елиминиран.
5. Проникването на пигменти от тъкани с интензивни и тъмни цветове в тъкани в светли цветове е неизбежно и е естествено явление.
6. Механични повреди на дамаската не са предмет на рекламация.

1. We inform, that coloring of fabrics can imperceptibly run away from samples placed in catalogs.
2. Test results were received by various samples and therefore presenting average indicative values.
3. Lech does not take any responsibility for any damage caused by inappropriate use, cleaning or additional waterproofing.
4. The effect of pilling of fabrics formed during use of furniture is a natural thing
5. The migration of textile dyes with intense colors and dark to bright is natural and inevitable
6. Mechanical damage is not subject to complaint.