











# RIVIERA

Плътност m <sup>2</sup> EN 12127:2017	300 g/m <sup>2</sup> +/-5%
Състав	100% Полиестер
Използваема ширина на ролката	мин. 140cm
Тип дамаска	Кадифе

ПЪЛЕН ТЕСТ ПО DIN EN 14465:2006				Добър ← → Лош				РЕЗУЛТАТИ
				КАТ. А	КАТ. В	КАТ. С	КАТ. D	
	Устойчивост на опън	EN ISO 13934-1:2013	487-539 N WARP 511-565 N WEFT	>600	≥400	≥350	≥250	В/В
	Мартиндейл тест Устойчивост на претриване	EN ISO 12947-1:2007; EN ISO12947-2:2017	90 000->100 000	≥35000	12000-30000	4000-10000	-	А
	Устойчивост на раздиране	EN ISO 13937-3:2002	41-46 N WARP 30-33 N WEFT	≥40	≥30	≥25	≥20	А/В
	Устойчивост на разместване на нишките в шева	EN ISO13936-2:2004 180 N LOAD	1.9-2.1 mm WARP 1.9-2.1 mm WEFT	≤4	≤6	≤8	-	А/А
	Устойчивост на завлясяване	EN ISO 12945-2:2021 2000cycles	5	≥4-5	4	3-4	3	А
	Устойчивост на цвета към светлина	EN ISO 105 B02:2014-11	light-4 medium-4 dark-4	≥6	5	4	-	светъл-С среден-С тъмен-С
	Устойчивост на цвета при сухо триене	EN ISO 105-X12:2016	light-4 medium-4 dark-3-4	≥4-5	4	3-4	-	светъл-В среден-В тъмен-С
	Устойчивост на цвета при мокро триене	EN ISO 105-X12:2016	light-4 medium-4 dark-4	≥3-4	3	2-3	-	светъл-А среден-А тъмен-А
	Запалимост с цигара	EN1021 -1 BS5852: source 0 (Цигара) CAL TB 117						Забавящ възпламеняването
	Противопожарна защита	BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 1 EN1021 - 2 (Кибритена клечка)						Допълнителна услуга

Инструкции за поддръжка



1. Завласяването на тъканите е естествен процес и може да не е напълно елиминиран.
2. В случай на закачане на тъканта с остри предмети, то тя може да се разнищи.
3. Проникването на пигменти от тъкани с интензивни и тъмни цветове в тъкани в светли цветове е неизбежно и е естествено явление.
4. UV светлината и източниците на топлина могат да причинят обезцветяване на тъканите (това се отнася главно до интензивни цветове).
5. Материя, която току-що е свалена от ролка, може да бъде намачкана и вълнообразна, което е типично явление.
6. За да се избегне намачкване, платът трябва да се съхранява в хоризонтално положение, обърнат в една посока. Дългосрочното съхранение на тъкани под напрежение може да доведе до необратимото им свиване, особено при такива с рязана нишка, като кадифе.
7. Отблясъците и хафа са естествени явления, особено за кадифе.
8. Препоръчва се да се избягва локален натиск върху повърхността на плата, тъй като това може да доведе до разкъсване на тъканта, необратимо разтягане или скъсване.
9. Поради технологични причини, цветът на тъканта може да се различава от мострата, представена в каталога с един тон. Каталогът не е търговска оферта.
10. Общите условия и условията за рекламации могат да бъдат намерени на уебсайта: [www.davis.pl](http://www.davis.pl).
11. Цифрите, използвани в описанията на тъканите, се отнасят до средните стойности, изчислени от резултатите от теста на няколко проби от плат, освен ако не е посочено друго.
12. Производителят на мебели е отговорен за адекватния избор на шевове и игли за съответната тъкан и форма на мебелите, както и за последствията от техните решения.
13. Тъканите отговарят на изискванията на регламента на ЕС относно опасните химикали (обхват) № 1907/2006, Приложение XVII.