

SOFT

Състав	100% PU
Дебелина	0,95 mm ($\pm 0,05$)
Дължина на ролката	~ 40 m
Плътност m ²	430g/m ² \pm 10%
Ширина	140 cm \pm 2 cm
Мартиндейл тест Устойчивост на претриване (ISO 5470-2:2005 metoda 1)	68.000 цикъла
Устойчивост на цвета при триене (ISO 105 X12:2005)	
- Сухо	4-5
- Мокро	4-5
Устойчивост на цвета към светлина (ISO B02:1994+A1:1998+A2:2000)	6
Устойчивост на раздиране (ISO 4674-1:2005 metoda A)	
- по дължина	> 95 N
- в обратна посока	> 53 N
Устойчивост на прегъване (ISO 7854:2002 metoda C)	
- по дължина	
50.000 цикъла на сгъване	0
100.000 цикъла на сгъване	2
- в обратна посока	
50.000 цикъла на сгъване	0
100.000 цикъла на сгъване	2
AZO оцветители	Няма
DMF dimethyl fumarate	Няма
Противопожарна защита	Допълнителна услуга

Инструкции за поддръжка:



1. Поради технологични причини, цветът на тъканта може да се различава леко от мострата, представена в каталога
2. Резултатите от тестовете са средните стойности, изчислени от резултатите от теста на няколко проби от плат.
3. Производителят не поема отговорност за вреди поради неправилна употреба, почистване или добавяне на водоустойчивост към материята.
4. Завласяването на тъканите е естествен процес и може да не е напълно елиминиран.
5. Проникването на пигменти от тъкани с интензивни и тъмни цветове в тъкани в светли цветове е неизбежно и е естествено явление.
6. Механични повреди на дамаската не са предмет на рекламация.