

ZETTA

 295

	Състав	100% PES
	Плътност m² EN 12127:2017	260 g/m² +/- 5%
	Ширина	141 см +/- 2 см
	Предназначение	Мебели

 **Инструкции за поддръжка**



ПЪЛЕН ТЕСТ ПО DIN EN 14465:2005+A1:2007/DIN EN 14465:2006-09

Характеристики	Стандарт	Стойност	Категория
Устойчивост на разместяване на нишките в шева	EN ISO13936-2 (мм)	≤ 4	A
Устойчивост на раздиране	EN ISO 13937-3 (N)	≥ 40	A
Устойчивост на опън	EN ISO 13934-1 (N)	≥ 400	B
Мартиндейл тест Устойчивост на претриване	DIN EN ISO 12947-1:2007-04 DIN EN ISO 12947-2:2007-03	> 100 000	A
Устойчивост на завласяване	EN ISO 12945-2 (5000)	≥ 4-5	A
Запалимост с цигара	PN-EN1021 -1	V	Забавящ възпламеняването
Абсорбиране на течности		V	Nano Block покритие, предотвратяващо абсорбирането на течности

1. Завласяването на тъканите е естествен процес и може да не е напълно елиминиран.
2. Поради технологични причини, цветът на тъканта може да се различава от мострата, представена в каталога с един тон.
3. Проникването на пигменти от тъкани с интензивни и тъмни цветове в тъкани в светли цветове е неизбежно и е естествено явление.
4. Резултатите от техническата спецификация са средни стойности, получени при тестовете.
5. UV светлината и източниците на топлина могат да причинят обезцветяване на тъканите